

Dalapro Facade

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Facade är ett färdigblandat, lätt mediumgraderat handspackel för användning till hål, sprickor och mindre lagningar utomhus på mineraliska underlag. Kan även användas inomhus på de flesta förekommande underlag. Produkten är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +10°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter och rekommendationer. Se www.ybg.nu

Materialåtgång


Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, 1 liter/kvm.

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.



TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Volymtorrhalt:	ca 67%
pH-värde:	ca 8
Kulör:	Grå
Fyllnadsförmåga:	Mycket hög (>8 mm)
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plasthink 10 liter
Användningsområde:	Inom- och utomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-02-08

Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se