

# Dalapro LightningMedium

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Medium är ett grått högfyllande lättspackel avsett för sprutapplikering i torra utrymmen. Den speciella konsistensen i kombination med hög fyllnadsförmåga gör produkten framgångsrik på de flesta normalt förekommande underlag i ROT och nyproduktion. Dalapro Lightning Medium är utmärkt till skarv och bredspackling på tak och väggytor av gips, puts och betong m.m. Dalapro Lightning Medium är också lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 11. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

### Arbetsgång

Spackling ska ske med spackelspruta eller roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBGs föreskrifter och rekommendationer.

### Materialåtgång

Vid skarvspackling tre gånger på gipsskivor, ca 0,3 liter/m.  
Bredspackling vid 1 mm skittjocklek, ca 1 liter/m<sup>2</sup>

### Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skittjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.



## TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Aluminiumsilikatsfärer och vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Volymtorrhalt:	ca 57%
pH-värde:	ca 9
Kulör:	Ljusgrå
Fyllnadsförmåga:	Hög
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plasthink 15 liter, plastsäck 15 liter
Användningsområde:	Inomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2012-02-15

# Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)