

# Dalapro Max

## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Max är ett högflyllande grovspackel för vägg- och takytor. Den mycket höga fyllförmågan gör produkten särskilt användbar för stora ispacklingar och utlagningar samt bredspackling på grova underlag. Dalapro Max är lämplig i såväl ROT-sektorn som nyproduktion. Produkten är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

### Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter och rekommendationer. Se [www.ybg.nu](http://www.ybg.nu)

### Materialåtgång

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, 1 liter/kvm.

### Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

### Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färsvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

## TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,35 mm
Volymtorrhalt:	ca 58%
pH-värde:	ca 9
Kulör:	Grå
Fyllnadsförmåga:	Mycket god (>8 mm)
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plastink 10- och 3 liter
Användningsområde:	Inomhus

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används.

Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2011-11-23



# Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • [info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se) • [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)