

Dalapro Medium

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Medium är ett högfyllande allroundspackel för vägg- och takytor. Den smidiga konsistensen gör Dalapro Medium lämpligt i såväl ROT-sektorn som nyproduktion. Spacklet är lämpligt för ispackling, skarvspackling samt bredspackling på alla normalt förekommande underlag. Dalapro Medium är lämpligt för iläggning av spackelremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 11. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetsgång

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras. Vid behandling av gipsskivor rekommenderas att följa YBG:s föreskrifter och rekommendationer. Se www.ybg.nu

Materialåtgång

Skarvspackling tre gånger på gipsskivor, ca 0,3 liter/meter.
Bredspackling vid 1 mm skittjocklek, 1 liter/kvm.

Torktid

Torktiden är beroende av underlag, skittjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Lagring

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

TEKNISK DATA

Bindemedel:	Latex-sampolymer
Lösningsmedel:	Vatten
Fyllnadsmedel:	Lättfyllnadsmedel och vit dolomit
Kornstorlek:	Max 0,2 mm
Volymtorrhalt:	ca 55%
pH-värde:	ca 9
Kulör:	Grå
Fyllnadsförmåga:	Hög
Brandfarlighet:	Sprider eller underhåller inte eld
Rengöring:	Verktyg rengörs och spill avlägsnas med vatten
Emballage:	Plasthink 10- och 3 liter

Dalapro produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används.

Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2012-02-15



Dalapro®

tel: 019-46 34 00 • fax: 019-46 57 31 • info@dalapro.se • www.dalapro.se