

DALAPRO[®] EXTRA ADHESIVE

Vägglim med extra hög vidhäftning.



Ett vattenburet stärkelselim för uppsättning av glas-fiberväv, juteväv, textilstruktur och vinylltapet med pappersbaksida.

För återställartapet (renoveringstapeter).

Lämplig för vägg- och takytor inomhus.

Passar både nyproduktion och renovering.

Limmet appliceras med roller, spruta eller pensel.

Svanenmärkt.

DALAPRO® EXTRA ADHESIVE

Vägglim med extra hög vidhäftning.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Extra Adhesive är ett vitt Svanenmärkt vägglim av proffskvalitet med extra stark vidhäftning. Ett vattenburet stärkelseslim för uppsättning av glasfiberväv, juteväv, textilstruktur och vinyltapet med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering.

ANVÄNDNING

Limmet uppfyller STB:s krav på lim. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

ARBETSGÅNG

Limning ska ske på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur på lägst +5 °C. Tidigare målade ytor tvättas och mattslipas. Använd en roller, pensel eller sprututrustning.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Cirka 0,2 liter/m².

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Limrester ska inte hållas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Lim är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: PVAc Stärkelse

Lösningsmedel: Vatten


Densitet: Cirka 1030 kg/m³

Torrhalt: 18 %

Kulör: Vit

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 5 liter och 12 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-08-06

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se