

# DALAPRO<sup>®</sup>

# DM REPAFIX

Lagningsspackel för inom- och utomhusbruk.



Lättarbetad.

Lättmixad.

Spik- och skruvbar.

Lätt att slipa och applicera.

Fyllnadsförmåga upp till 50 mm.

## DALAPRO® DM REPAFIX

Lagningsspackel för inom- och utomhusbruk.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM RepaFix är ett vitt pulverspackel för lagningar för de flesta material inom- och utomhus. Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens. Appliceras i skikt 1-50 mm.

### ANVÄNDNING

För lagningar i tak och på vägg. För spackling av skador på betong, lättputs, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC mm. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 998-1.

**Typ av underlag:** Block/Betong/Gipsskiva/Golvavjämning/Golvgipsskiva/Homogen PVC /Keramik/Lättbetong/Leca-bjällklag/Mineraliskt underlag /Puts/Sten/Tegel.

### ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon- och andningskydd rekommenderas vid slipning.

### TORKTID

Torktiden är cirka 24 timmar, beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### BLANDNING

Blanda DM RepaFix maskinellt 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande med ca 1,6 liter vatten per 4 kg säck. Tillsätt alltid pulvret till vattnet för enklare blandning och mindre damning.

### EFTERBEHANDLING

Efter att produkten härdat kan den slipas med sandpapper/målas eller spikas och skruvas i utan att behöva förborra.

### OBSERVERA

Lägsta användningstemperatur är +5°C. Vid låga temperaturer måste först området som avses spacklas samt materialet värmas upp innan applicering. Eftersträva en temperatur på ca +20°C på RepaFix samt underlag.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### LAGRING

Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 18 månader. Mer information finns på dalapro.se

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Vit cement

**Blandningsförhållande A:B:** 1,6 liter vatten till 4 kg pulver

**Rekommenderad skiktjocklek:** 1-50 mm

**Blandningstid:** 2-4 minuter

**Kulör:** Vit

**Appliceringstemperatur:** +5-30 °C

**Torktid:** Cirka 24 timmar

**Ballast:** 0-0,25 mm

**Vidhäftningsstyrka:** > 0,7 MPa

**Tryckhållfasthet 28 dygn:** 10 MPa

**Böjdraghållfasthet 28 dygn:** > 4 MPa

**Lagring:** 18 månader

**Förpackning:** 4 kg plastpåse



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se).

Senast ändrad 2020-09-16

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)