

DALAPRO[®]

AIRLESS HYDRO

Färdigblandat sprutspackel speciellt för våtrum.



Ett blått sprutspackel speciellt för våtrum.

Ger en hård och vattenavvisande yta.

Även lämplig där man vill uppnå en extra hållfast yta, t.ex. i offentliga lokaler.

Till gips- och betongytor.

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Passar både vid nyproduktion och renovering.

Rekommenderas till de större jobben.

DALAPRO® AIRLESS HYDRO

Färdigblandat sprutspackel speciellt för våtrum.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Airless Hydro är ett färdigblandat blått sprutspackel för airless applicering i våtrum eller där man vill uppnå en extra hållfast yta. Passar för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus, t.ex gips, betong, trä och tegel. Hög bindemedelshalt i spacklet ger produkten en hård och vattenavvisande yta, och maximal vidhäftning mot underlaget. Produkten är lämplig för både skarvspackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Spacklet uppfyller kraven för pappersremsa och för våtrumsspackel enligt AMA Hus 14. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid spackling av gipsskivor rekommenderas att YBGs föreskrifter följs (www.ybg.nu).

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med spruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor, ca 0,3 liter/m.
Vid bredspackling beräkna 1 liter/kvm vid 1 mm skiktjocklek.

TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skiktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc. Enligt SVEFF (Svensk branschorganisation för företag inom färgindustrin) cirka 8-10 timmar.

LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt med tillverkningsdatum. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,3 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Blått

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plastsäck 15 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-02-27

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se