

DALAPRO[®]

AIRLESS NOVA

Svanen-märkt färdigblandat sprutspackel för nyproduktion
och reovering



Ett vitt smidigt sprutspackel för nyproduktion och reovering

Lämpligt på vägg- och takytor inomhus

För skarv, bredspackling och grängning

Godkänd för iläggning av pappersremsa

Rekommenderas till de större jobben

Svanen-märkt

DALAPRO® AIRLESS NOVA

Svanen-märkt färdigblandat sprutspackel för nyproduktion och renovering

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Airless Nova är ett Svanen-märkt extra smidigt vitt sprutspackel för bredspackling, skarvspackling, iläggning av remsa och hörnförstärkning. Dalapro Airless Nova är avsett för de flesta förekommande ytor inomhus, speciellt utvecklad för rationellt måleri i renovering och nyproduktion.

Spacklet är lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt de krav som ställs i AMA Hus 14. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid spackling av gipsskivor rekommenderas att YBGs föreskrifter följs (www.ybg.nu).

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med spruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor, ca 0,3 liter/m.
Vid bredspackling ca 1 mm skicktjocklek, 1 liter/kvm.
Vid grängning är åtgången ca 0,3 liter/kvm.

TORKTID

Torktiden är beroende av underlag, skicktjocklek, temperatur, luftfuktighet etc.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2018-10-05

LAGRING

Ska lagras frostfritt och utan solljus. Spackel är en färskvara och därför datummärkt med tillverkningsdatum. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader. För ytterligare information se www.dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Vit

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plastsäck 15 liter

