

DALAPRO

DM20

Multifunktionellt lagningspackel för betong, gipsskivor, väv, reovering etc.



Ett vitt pulverpackel för snabba lagningar.

Cirka 20 minuters bearbetningstid.

För lagning och finspackling.

Lätt att blanda till smidig konsistens .

Formstabil, sjunker minimalt och spricker inte.

Lämplig på vägg- och takytor inomhus.

Passar för nyproduktion och reovering.

DALAPRO® DM20

Multifunktionellt lagningsspackel för betong, gips-skivor, väv, renovering etc.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM20 är ett vitt pulversspackel för snabba lagningar för alla normalt förekommande underlag på vägg- och taktytor inomhus. Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, med en kort bearbetningstid på cirka 20 min.

ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120.

Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Polymerförstärkt gips

Blandning: 1 del vatten, 2 delar pulver. Blanda till önskad konsistens.

Rekommenderad skiktthicklek: 1–50 mm

Öppentid/ bearbetning: Ca 20 min

Fyllnadsförmåga: Hög. Minimal insjunkning

Kulör: Vit

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Papperspåse 5 kg



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-05-24