

# DALAPRO<sup>®</sup>

## DM40

Multifunktionellt lagningsspackel för betong, gipsskivor, väv, reovering etc.



Ett vitt multifunktionellt pulverspackel.

Cirka 40 minuters bearbetningstid.

Lätt att blanda till smidig konsistens.

Formstabil, sjunker minimalt och spricker inte.

Lämplig på vägg och takytor inomhus.

Passar för nyproduktion och reovering.

## DALAPRO® DM40

**Multifunktionellt lagningsspackel för betong, gipsskivor, väv, renovering etc.**

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro DM40 är ett vitt pulverspackel för lagning och finspackling för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Pulvret är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens, med en idealisk bearbetningstid på ca 40 min. För arbeten på större ytor. Produkten är lämplig inom såväl renovering som nyproduktion.

### ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu

### ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. Starkt sugande underlag ska primas innan spackling. Provspackla gärna på en begränsad yta för att bekräfta god vidhäftning mot underlaget. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120.

Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

### MATERIALÅTGÅNG

Cirka 0,9 kg/kvm vid 1 mm skiktjocklek.

### TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se.

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Polymerförstärkt gips

**Blandning:** 1 del vatten, 2 delar pulver. Blanda till önskad konsistens.

**Rekommenderad skiktjocklek:** 1–50 mm

**Öppentid/ bearbetning:** Ca 40 min

**Fyllnadsförmåga:** Hög. Minimal insjunkning

**Kulör:** Vit

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Pappersäck 12,5 kg



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se).

Senast ändrad 2019-05-20