

DALAPRO[®]

FACADE

Färdigblandat handspackel för mindre lagningar inom- och utomhus.



Ett grått spackel för mindre lagningar på mineraliska underlag.

Passar inomhus och utomhus.

Lättarbetat.

Lämplig för både i-spackling och bredspackling.

DALAPRO® FACADE

Färdigblandat spackel för mindre lagningar inom- och utomhus.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Facade är ett färdigblandat handspackel för mindre lagningar på vägg och tak inom- och utomhus på mineraliska underlag. Lämplig för både ispackling och bredspackling. Grått.

ANVÄNDNING

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +10 °C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100–120. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek, ca 1 liter/kvm.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grått

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 3 liter och 10 liter.



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-11-28

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se