

# DALAPRO<sup>®</sup>

# HABITO JOINT

Färdigblandat handspackel med limmande effekt,  
speciellt anpassat till Habito gipsskivor.



Färdigblandat, grått handspackel för skarvspackling med  
pappersremsa på Habito gipsskiva och limning av hörnlist.

Överlägsen hårdhet och slagmotstånd.

Limmande effekt gör att pappersremsa och hörnlist armeras på bästa sätt.

För gipsskivor och betong.

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Svanenmärkt.

## DALAPRO® HABITO JOINT

Färdigblandat handspackel med limmande effekt.  
För skarvar och hörn.

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Habito Joint är ett revolutionerande färdigblandat handspackel med limmande effekt och med en överlägsen hårdhet och slagmotstånd. Speciellt anpassat för skarvspackling med pappersremsa på Habito gipsskiva. Rekommenderas till förskolor, skolor, sjukhus och bostäder där det finns ett behov av en hård och slagtålig yta. Dalapro Habito Joint kan även användas på gipsskivor där det finns behov av en hård yta. Produkten är även lämplig för limning av hörnlist. Svanenmärkt.



### ANVÄNDNING

Lämplig för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 14. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape spackelremsa är produkten lämplig att använda vid skarvspackling av Habito gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.



### ARBETSGÅNG

Spackla för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Fyll hela skarven med spackel, lägg dit pappersremsan och tryck fast, sedan spacklar man över pappersremsan direkt. Efter torkning så spacklar man till önskat ytbehandlingskrav. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med

kornstorlek 120–150. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning.

### TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

### MATERIALÅTGÅNG

Vid skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter.

### RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

### LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se.

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Latex-sampolymer

**Lösningsmedel:** Vatten

**Fyllnadsmedel:** Vit dolomit

**Kornstorlek:** Max 0,15 mm

**pH:** Cirka 9

**Kulör:** Grå

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Plasthink 10 liter

**Densitet:** 1,75 kg/liter

**Hårdhet:** 12 mm [ </=] according to EN520:2004 [5.12]



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2019-02-25

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac  
Kemivägen 7  
705 97 Glanshammar  
019-46 34 00  
[dalapro.se](http://dalapro.se)  
[info@dalapro.se](mailto:info@dalapro.se)