

DALAPRO[®]

MAGNETIC

Färdigblandat magnetiskt spackel för
gipsskivor och betong.



Ett lavasvart handspackel som ger en stark magnetisk yta.

Passar perfekt som anslagstavla hemma eller i kontors- och konferensmiljö.

Kan lackas eller målas över med vanliga väggfärger
med bibehållen magnetiska funktion.

Produkten påverkar inte wi-fi eller elektriska apparater.

Passa till gips- och betongytor inomhus.

Svanenmärkt.

DALAPRO® MAGNETIC

Färdigblandat magnetiskt spackel för gipsskivor och betong.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Magnetispackel är ett ytspackel som ger en stark magnetisk yta. Passa alla normalt förekommande väggar inomhus. Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning kan fördela ut spacklet jämnt över hela ytan. Magnetispacklet är perfekt till att skapa en anslagsvägg hemma eller i kontors- och konferensmiljö. Produkten är lämplig för bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001. Svanenmärkt.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling.

Ytan kan lämnas som den är. Om man vill ha en gråsvart slutyta lackas med fördel för hårdare yta eller övermålas 1-2 gånger beroende på ytfinish.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling beräkna 3 liter/kvm.
För god magnetisk attraktion minitjocklek 3 mm.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Lavasvart

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plastthink 10 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-03-02

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se