

DALAPRO[®]

MAX

Svanenmärkt färdigblandat handspackel med hög fyllförmåga.



Ett grått handspackel med hög fyllförmåga.

Lämplig till de flesta underlag.

Passar både nybyggnation och renovering.

Ger en yta som är målningsbar.

Svanenmärkt.

DALAPRO® MAX

Svanenmärkt färdigblandat handspackel med hög fyllförmåga

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Max är ett färdigblandat högfyllande svanenmärkt grått grovt handspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Dalapro Max är särskilt lämplig där det krävs extra hög fyllförmåga.

Produkten är lämplig för både ispackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion, och uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

ARBETSGÅNG

Spackling ska ske för hand på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,35 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grått

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 3 och 10 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-02-18

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se