

# DALAPRO<sup>®</sup>

# ROLL MAX

Svanenmärkt färdigblandat rollspackel med hög fyllförmåga.



**Ett grått rollspackel med hög fyllförmåga.**

**Lämplig för de flesta underlag.**

**Passar för både nybyggnation och renovering.**

**Ger en yta som är målningsbar.**

**Med rollern går jobbet snabbt och arbetet blir mer.**

**skonsamt för rygg och axlar.**

**Svanenmärkt.**

## DALAPRO® ROLL MAX

**Svanenmärkt färdigblandat rollspackel med hög fyllförmåga.**

### PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max är ett färdigblandat högfyllande svanenmärkt grått rollspackel för alla normalt förekommande underlag på vägg och takytor inomhus, t.ex gips, betong, trä och tegel. Produkten är särskilt lämplig där det krävs extra hög fyllförmåga. Den smidiga konsistensen gör att man utan ansträngning fördelar ut spacklet jämnt över hela ytan. Förutom tidsbesparingen så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Spacklet är lämpligt för både ispackling och bredspackling inom såväl renovering som nyproduktion.

Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824 och är tillverkad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Redskap rengörs med vatten. Större mängder spill lämnas som normala sopor till kommunens avfallsanläggning. Plasten i emballaget är återvinningsbart och ska därför lämnas till avsedd återvinningsstation eller till kommunens anläggning för återvinning.

### ARBETSGÅNG

Spackling ska ske med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor vid en temperatur av lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 100-120. Ögon och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas om de ska tapetseras.

### MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

### TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på [www.dalapro.se](http://www.dalapro.se)

Senast ändrad 2019-02-18

### LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på [dalapro.se](http://dalapro.se)

### TEKNISK DATA

**Bindemedel:** Latex-sampolymer

**Lösningsmedel:** Vatten

**Fyllnadsmedel:** Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

**Kornstorlek:** Max 0,35 mm

**pH:** Cirka 9

**Kulör:** Grått

**Brandfarlighet:** Sprider eller underhåller inte eld

**Förpackning:** Plasthink 12 liter

