



DALAPRO[®]

ROLL MAX PLUS

Färdigblandat högflyllande rullspackel för väggar och tak.



Ny receptur ger ännu bättre arbetsmiljö och slutresultat.

Färdigblandat, grått rullspackel med extra hög fyllnadsförmåga.

För ispackling och bredspackling på de flesta underlag.

Rullspackel är tidsbesparande och skonsamt mot rygg och axlar.

Minimerar risk för blåsor på icka sugande underlag.

Ger en fin yta som kan målas direkt.

Svanenmärkt.

DALAPRO® ROLL MAX PLUS

Färdigblandat högfyllande rollspackel.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max Plus är ett färdigblandat, rullspackel med extra hög fyllnadsförmåga. Ny receptur gör spacklet lätt att slipa och rengöra. Minimal risk för blåsbildning på icke sugande underlag. Lämpligt för ispackling och bredspackling av väggar och tak vid nybyggnad och reovering. Förutom tidsbesparing så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Grått. Svanen-märkt.

ANVÄNDNING

Passar de flesta underlag och ger en fin slutyta som kan målas direkt. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

ARBETSGÅNG

Spackla med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slip-papper med kornstorlek 120-180. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skiktjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling med 1 mm skiktjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,35 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grått

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 12 liter



NEW FORMULA



EASY TO SAND AND CLEAN



BUILD BETTER



LESS BLISTERS

Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2019-01-29

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se